

DAS/TEPPICH/WERK

1 8 8 3

Qualität Quality Qualité:	Pyrit SL Sonic		
Konstruktion Construction Description:	1/10" Getuftete Schlinge, meliert, tuftgemustert, Garngefärbt 1/10" Tufted loop, intermingled, tuft patterned, yarn dyed 1/10" Bouclé tufté, mélange, tufté à dessin, fil teint en écheveaux		
Zusatzeignungen/ Additional properties/ Autres propriétés:			
Polnutschicht Pile material Composition de la fibre:	100% Polyamid (PA 6), ECONYL		
Trägermaterial Carrier material Composition du support:	100% Polyester (PES)		
Rücken Backing Dossier:	SL Sonic frei von Bitumen und PVC SL Sonic free of bitumen and PVC SL Sonic sans bitume ni PVC		
Gesamtgewicht Total weight Poids total:	ca. 3750 g/m²		
Poleinsatzgewicht Pile weight Poids de velours:	ca. 570 g/m²		
Polnutschichtgewicht Weight of pile material Poids du velours utile:	ca. 360 g/m²		
Poldicke Pile thickness Epaisseur du velours:	ca. 2.90 mm		
Gesamtdicke Total thickness Epaisseur totale:	ca. 8.50 mm		
Noppenzahl Number of tufts Nombre de points:	ca. 165900/m²		
Trittschallschutz Impact noise insulation Isolation acoustique:	DIN EN ISO 10140 ΔLw = 29 dB		
Schallabsorptionsgrad Sound absorption Absorption phonique:	DIN EN ISO 354		

DOKUMENTENVERMERK | Erstellt von: QM | Erstellungsdatum: 07.11.2023 | Änderungsdatum: 11.11.2025

DAS TEPPICHWERK GmbH & Co. KG
Kuhlmannstraße 11 - 31785 Hameln
www.dasteppichwerk.de - info@dasteppichwerk.de