DAS/TEPPICH/WERK

1 8 8 3

Qualität | Quality | Qualité:	Altea SL Sonic
Konstruktion | Construction | Description:	1/12" Getuftete Schlinge, tuftgemustert 1/12" Tufted loop pile, tuft patterned 1/12" Bouclé tufté, tufté á dessin
Zusatzeignungen/ Additional properties/ Autres propriétés:	
Polnutzschicht | Pile material | Composition de la fibre:	100% Polyamid (PA 6)
Trägermaterial | Carrier material | Composition du support:	100% Polyester (PES)
Rücken | Backing | Dossier:	SL Sonic frei von Bitumen und PVC SL Sonic free of bitumen and PVC SL Sonic sans bitume ni PVC
Gesamtgewicht | Total weight | Poids total:	ca. 3760 g/m²
Poleinsatzgewicht | Pile weight | Poids de velours:	ca. 740 g/m²
Polnutzschichtgewicht | Weight of pile material | Poids du velours utile:	ca. 470 g/m²
Poldicke | Pile thickness | Epaisseur du velours:	ca. 3.70 mm
Gesamtdicke | Total thickness | Epaisseur totale:	ca. 10.00 mm
Noppenzahl | Number of tufts | Nombre de points:	ca. 173900/m²
Trittschallschutz | Impact noise insulation | Isolation acoustique:	DIN EN ISO 10140 Δ Lw = 30 dB
Schallabsorptionsgrad | Sound absorption | Absorption phonique:	DIN EN ISO 354 Hz: 125 250 500 1000 2000 4000 αw: 0,35 αs: 0.03 0.09 0.3 0.47 0.65 0.7
Wärmedurchlasswiderstand | Thermal resis. | Résist. Thermique:	DIN ISO 8302:1991 1/λ = -- m² K/W
Brandverhalten | Fire rating | Comportement au feu:	DIN EN 13501-1
Brandklasse | Fire class | Classement feu: ≤ 50 x 50 cm	**Bfl-s1** unverklebt oder verklebt / unglued or glued / non-collé ou collé
max. Aufladung | max. static resistance | Charge électrique max.:	DIN EN 1815 Bl.2 ≤ 2,0 KV
Durchgangswiderstand | Vertical resistance | Résistance transversale :	DIN ISO/ DIS 10965Bl.1R_{DT} ≤ 10^{10} Ω
Oberflächenwiderstand | Surface resistance | Résistance surfacique :	DIN ISO/ DIS 10965Bl.1R_{OT} ≤ 10^{10} Ω
Wasserechtheit | Water fastness | Comportement à l'eau:	DIN EN ISO 105-E01 mind. Note/ N / min.note 4
Farbveränderung | Colour-changes | Modification de la couleur:	DIN EN ISO 105-E01 mind. Note/ N / min.note 4
Lichtechtheit | Light fastness | Comportement à la lumière:	DIN EN ISO 105-B02 mind. Note/ N / min.note 5
Reibechtheit | Rubbing fastness | Comportement au frottement:	DIN EN ISO 105-X12 mind. Note/ N / min.note 4

CE UK CA
13 22
DAS TEPPICHWERK
GmbH & Co. KG
Kuhlmannstraße 11
D - 31785 Hameln

SL/SL Sonic

EN 1307
DOP: 1062#12+13/527+528

Bfl-s1 | DS | DL PCP | NA HCHO

EN 14041:2004/AC:2006
NB: 1658 AB: 0321

Textile floor covering to be used within a building

Alle Artikel von DAS TEPPICHWERK, die mit dem SCS INDOOR ADVANTAGE GOLD Zertifikat ausgezeichnet sind, entsprechen den LEED Kriterien des US Green Building Council.

Each product from DAS TEPPICHWERK who received the SCS INDOOR ADVANTAGE GOLD certificate comply with the LEED criteria from the US Green Building Council.

Tous les produits de DAS TEPPICHWERK qui sont marqués du certificat SCS INDOOR ADVANTAGE GOLD répondent aux critères LEED d' US Green Building Council.

TEXTILE FLOOR COVERINGS TESTED FOR HARMFUL SUBSTANCES GUT®
Prodis Nr. 698A7DD5
www.pro-dis.info

CERTIFIED INDOOR AIR QUALITY SCS GLOBAL SERVICES
INDOOR ADVANTAGE GOLD BUILDING MATERIALS

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

DGNB Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen German Sustainable Building Council

EPD INDEPENDENTLY VERIFIED ENVIRONMENTAL DATA AVAILABLE Institut Bauen und Umwelt e.V.

Verlegeempfehlung: Siehe aktuelle Pflege-und Verlegeempfehlung. Im Zuge ständiger Weiterentwicklung und Qualitätsverbesserung ist die Änderung technischer Daten vorbehalten.
Aktuelle Datenblätter finden Sie unter www.dasteppichwerk.de.

Installation recommendation: please refer to the current care and installation recommendation. In the course of constant development and product improvement we reserve the right to adapt our technical details accordingly.
Latest data sheets are available at www.dasteppichwerk.de.

Conseils de pose: voir conseils de pose et d'entretien. Nos produits sont constamment soumis à des perfectionnements. En raison des améliorations apportées à nos produits, nos fiches techniques sont susceptibles d'être modifiées.
Vous trouvez les fiches techniques actuelles sous www.dasteppichwerk.de.

DOKUMENTENVERMERK | Erstellt von: QM | Erstellungsdatum: 20.09.2024 | Änderungsdatum: 24.04.2025

DAS TEPPICHWERK GmbH & Co. KG
Kuhlmannstraße 11 - 31785 Hameln
www.dasteppichwerk.de - info@dasteppichwerk.de