

DAS/TEPPICH/WERK

1 8 8 3

Qualität Quality Qualité:	Altea SL Sonic		
Konstruktion Construction Description:	1/12" Gefügte Schlinge, tuftgemustert 1/12" Tufted loop pile, tuft patterned 1/12" Bouclé tufté, tufté à dessin		
Zusatzeignungen/ Additional properties/ Autres propriétés:			
Polnutschicht Pile material Composition de la fibre:	100% Polyamid (PA 6)		
Trägermaterial Carrier material Composition du support:	100% Polyester (PES)		
Rücken Backing Dossier:	SL Sonic frei von Bitumen und PVC SL Sonic free of bitumen and PVC SL Sonic sans bitume ni PVC		
Gesamtgewicht Total weight Poids total:	ca. 3760 g/m²		
Poleinsatzgewicht Pile weight Poids de velours:	ca. 740 g/m²		
Polnutschichtgewicht Weight of pile material Poids du velours utile:	ca. 470 g/m²		
Poldicke Pile thickness Epaisseur du velours:	ca. 3.70 mm		
Gesamtdicke Total thickness Epaisseur totale:	ca. 10.00 mm		
Noppenzahl Number of tufts Nombre de points:	ca. 173900/m²		
Trittschallschutz Impact noise insulation Isolation acoustique:	DIN EN ISO 10140 ΔLw = 30 dB		
Schallabsorptionsgrad Sound absorption Absorption phonique:	DIN EN ISO 354		

DOKUMENTENVERMERK | Erstellt von: QM | Erstellungsdatum: 20.09.2024 | Änderungsdatum: 24.04.2025

DAS TEPPICHWERK GmbH & Co. KG
Kuhlmannstraße 11 - 31785 Hameln
www.dasteppichwerk.de - info@dasteppichwerk.de